

Министерство мелиорации и водного хозяйства УзССР
Среднеазиатский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт ирригации имени
В.Д.Журина (САНИИРИ)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РУЛОЧНЫХ ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАКРЫТОГО ГО-
РИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
УЗБЕКИСТАНА

Ташкент 1987


Министерство мелиорации и водного хозяйства УзССР
Среднеазиатский ордена Трудового Красного Знамени
научно-исследовательский институт ирригации имени
В.Д.Журина (САНИИРИ)


"УТВЕРЖДАЮ"
Министр мелиорации и
водного хозяйства УзССР

К.С.САПАЕВ

"7" октября 1987 г.
1987

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ РУЛОНЫХ ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАКРЫТОГО ГО-
РИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
УЗБЕКИСТАНА

директор САНИИРИ

V.A.ДУХОВНЫЙ
"23" марта 1987 г.

директор института
Узгипроводхоз

T.D.АБИЛОВ
" " 1987 г.

Ташкент 1987

Настоящие "Рекомендации" разработаны в САНИИРИ имени В.Д.Курина при участии института "Узгипроводхоз" по результатам научно-исследовательских работ, проводившихся в 1964-1966 гг. по теме: "Исследование защитно-фильтрующих материалов для закрытого горизонтального дренажа из полистиленовых труб" (заказчик - трест "Узорттехстроймелиорации" МИИХ УзССР).

Замечания и предложения по содержанию "Рекомендаций" просим присыпать по адресу: Ташкент - 187, массив Карасу-4, дом II, САНИИРИ, отдел дренажа.

Составители: БАТУРИН Г.Е., ГОРОМОВ Н.И., ГАЛУСТИАН А.Г.,
КЛИМОВА Г.Р. (САНИИРИ им. В.Д.Курина);
НЕКРАСОВ Л.Е., ДИАКОНЕНКО Л.Н. (Узгипроводхоз)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Одним из главных направлений научно-технического прогресса в области индустриализации строительства закрытого горизонтального дренажа, повышения его эксплуатационной надежности является применение в качестве фильтров рулонных защитно-фильтрующих материалов (ЗФ) из минеральных и синтетических волокон.

1.2. В настоящих "Рекомендациях" рассматриваются основные вопросы, связанные с проектированием водоприемной части дренажа из длиномерных пластмассовых труб с фильтрами из рулонных ЗФ.

1.3. Настоящие "Рекомендации" разработаны взамен "Примерных рекомендаций по применению защитно-фильтрующих материалов для перфорированных полистиленовых труб", утвержденных МИИХ УзССР 28.05.1965 г. и дополняют действующие ВСН 33-2.2-03-86 "Дренаж на орошаемых землях", утвержденные Минводхозом СССР 29.12.85 г., ВСН-С-3-79 "Инструкция по строительству закрытого дренажа на орошаемых землях". В "Рекомендациях" не рассматриваются общие вопросы проектирования и строительства закрытого горизонтального дренажа.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУЛОННЫМ ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ

2.1. Срок службы рулонных ЗФ должен составлять не менее 50 лет.

2.2. Рулонные защитно-фильтрующие материалы должны выдерживать давление водонасыщенного грунта до 0,1 Н/кв, не утрачивая при этом своих фильтрационных и защитных свойств. Коэффициент фильтрации рулонных ЗФ под нагрузкой должен быть не менее 5...10 м/сут, а снижение фильтрационных свойств в процессе эксплуатации не должно превышать 25 - 30%.

2.3. Исходная толщина рулонных ЗФ должна быть не менее 3...5 см, средний диаметр пор не выше 0,2 мм.

2.4. Должна обеспечиваться коррозиостойчивость искусственных ЗФ при воздействии сильнomineralизованных грунтовых вод.

2.5. Рулонные ЗФ по прочностным характеристикам должны соответствовать ГОСТу 12423-66, то есть при температуре +50°C

($\pm 2^{\circ}\text{C}$) в водонасыщенном и $+20^{\circ}\text{C}$ в воздушно-сухом состоянии должны иметь прочность на разрыв не менее 3 Н/см и выдерживать относительную деформацию продольного сжатия до 0,14 с образованием складок, но без расслаивания и растрескивания.

2.6. Образцы рулонных ЗСИ в виде полосы шириной 270-400 мм, отвечающие требованиям п.2.5, должны выдерживать без растрескивания, расслаивания, излома и разрыва одинократный изгиб под радиусом не более 30 мм и не менее трех последовательных изгибов под радиусом не более 50 мм с последующим расправлением и перегибом в противоположном направлении, а также протягивание при сворачивании и образовании изгиба захватом через колцевую оправу с внутренним диаметром 75-200 мм с приложением растягивающей продольной нагрузки не менее 3 Н/см.

2.7. Образцы рулонных ЗСИ в водонасыщенном состоянии при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}$) должны выдерживать без растрескивания, расслаивания и излома изгиб с углом поворота 180° под радиусом 2 мм при растягивающей нагрузке не менее 3 Н/см и под радиусом не более 4 мм - 5 Н/см на протяжении 1000 ч.

2.8. Образцы рулонных ЗСИ должны выдерживать без признаков разрушения или повреждения, а также потери рабочих свойств (см. п.п.2.5-2.7) не менее 90 суток стандартных испытаний на атмосферостойкость в любые периоды года в среднегодиголетних условиях Узбекистана. Допускается изменение цвета материала.

2.9. Испытания рулонных волнистых ЗСИ на соответствие требованиям п.п.2.5-2.8 должны производить специальные лаборатории.

2.10. Рулонные защитно-фильтрующие материалы должны соответствовать требованиям гигиени и санитарии ручного труда не подвергаться горению на открытом воздухе, не быть токсичными для окружающей среды.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА С ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОНИХ ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. При проектировании водоприемной части дренажа с рулонными ЗСИ выбор материала рекомендуется производить с использованием данных табл. 3.1, в которой приведены сведения об искусственных нетканых полотнах, прошедших опытно-фильтрационные

испытания в грунтах, характерных для объектов дренажирования в УзССР. Допускается использование и других искусственных материалов, аналогичных по технико-экономическим характеристикам испытанным ЗСИ и полностью отвечающих требованиям раздела 2.

3.2. Конструкцию водоприемной части дрен следует принимать в зависимости от грунтовых условий и способа строительства.

3.2.1. При строительстве дрен полумеханизированным способом рекомендуются конструкции, показанные на рис.3.1 (I):

- а) - для сухих грунтов с коэффициентом фильтрации более 0,5 м/сут;
- б) - для переувлажненных грунтов с коэффициентом фильтрации более 0,5 м/сут;
- в) - для грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут.

3.2.2. При строительстве дрен трошнейшим и узкотраншейным дrenoукладчиками рекомендуются конструкции, показанные на рис.3.1(II):

- а) - при коэффициенте фильтрации дренируемого грунта более 0,3 м/сут;
- б) - при коэффициенте фильтрации дренируемого грунта менее 0,3 м/сут.

3.2.3. При строительстве бостраншейным дrenoукладчиком рекомендуется конструкция, показанная на рис.3.1(III).

3.3. После выбора конструкции водоприемной части дрен производится расчет международных расстояний в соответствии с ВНО-35-22-03-86 "Дренаж на орошаемых землях".

При этом расчетный диаметр дрена определяется следующим образом:

для конструкций дрен с рулонами ЗСИ:

$$D_p = \delta D_f, \quad (3.1)$$

где D_f - фактический наружный диаметр дрена с учетом обмотки рулонами ЗСИ;

δ - коэффициент, учитывающий несовершенство конструкции по характеру вскрытия пласта. Согласно исследованиям САННИРИ, для ЗСИ, перечисленных в таблице 3.1, $\delta = 0,7$;

для конструкций с комбинированным фильтром:

$$D_p = 0,53 \cdot P, \quad (3.2)$$

где P - сплошной периметр по контуру фильтровой оболочки.

3.4. При проектировании дрен с фильтрами из рулонных За-





Рис. 3.1. Конструкции подвижных частей крана из пластмассовых труб с искусственным зевом:
1 - пропеллеровая труса; 2 - полусотовые трубы; 3 - обечайка консольного;
песчано-гравийной способа; 4 - труба обратной эвакуации

Tachina 3, 1

Технико-экономическое пособие для студентов и аспирантов по изучению методов и приемов оценки производственных ресурсов



без дополнительной обсыпки на объектах с близким залеганием уровня грунтовых вод (контакт ЗФИ с переувлажненными грунтами в процессе их укладки) полученную по соответствующим расчетным формулам с учетом зависимости (3.1) величину междренажного расстояния следует сократить на 30 %. Минимальное расстояние между дренажами при этом должно составлять не менее 30 м.

3.5. При проектировании комбинированных фильтров, благодаря незначительным размерам или полному отсутствию сквозных пор у рулонных ЗФИ, возможно снижение требований к рассыпным материалам, из условия их просыпаемости, то есть допускается применение более мелкозернистых и однородных составов (например, барханных и отмытых речных песков), что раз宽ает диапазон использования для обсыпки местных песчаных и песчано-глинистых грунтов.

Верхние допустимые границы граносоставов рассыпных материалов, которые определяются из условия обеспечения фильтрационной устойчивости дренируемых грунтов, приведены на рис. 3.2.

3.6. Чтобы потери напора в фильтровой обсыпке были незначительны по сравнению с величиной действующего напора, водопроницаемость материала обсыпки должна превышать водопроницаемость дренируемого грунта в 5...10 раз.

3.7. Содержание частиц диаметром менее 0,01 мм в фильтровой обсыпке не должно превышать 10 %.

3.8. Для повышения надежности фильтровой защиты трубчатой линии необходимо обеспечить:

3.8.1. Покрытие поверхности трубы равномерным слоем рулонного ЗФИ с нахлестом не менее 10 см;

3.8.2. Закрепление рулонного ЗФИ на поверхности трубы с помощью спиральной навивки нитей во взаимопротивоположных направлениях с шагом 5 (± 1) см.

3.8.3. Закрепление рулонного ЗФИ и оплетающих его нитей на концах дренажных труб с помощью перевязочного материала.